EcoEtched EasyRemove ASLAN ER 150



Die leicht entfernbare, PVC-freie Glasdekorfolie mit Sandstrahloptik

Die PVC-freie Glasdekorfolie in Sandstrahloptik verleiht jeder Glasfläche ein hochwertiges Erscheinungsbild. So lassen sich Schaufenster, Glastüren, Spiegel und alle Oberflächen aus Glas einfach und wirkungsvoll veredeln. Durch den wiederablösbaren Kleber lässt sich die Folie auch bis zu 12 Monate rückstandsfrei und ultraleicht entfernen. Damit ist die Folie ideal für alle Anwendungen, wo eine rückstandsfreie und schnelle Entfernung entscheidend ist. Die Foliendicke von 170 µm ermöglicht dem Anwender eine leichte, schnelle und blasenfreie Trockenverklebung.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung: +49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

Folie: PP-Verbund (PVC-frei)

Foliendicke: $\sim 170 \, \mu m$

Klebstoff: Klebstoffmenge: ~ 15 g/m² Polyacrylatklebstoff

Flächengewicht: ~ 140 g/m² Abdeckung: Silikonkraftkarton

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903): sofort: ~ 0,5 N/25 mm

nach 1 Woche: ~ 0.7 N/25 mm

Dimensionsstabilität: verklebt auf Aluminium

nach 48 Stunden bei 70 °C

(25 x 25 cm) kein Schrumpf messbar

Chemische Beständigkeit: Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten

petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.

Lichtbeständigkeit: DIN 53 388 Lichtechtheitsstufe 7-8

der Woll-Skala

während des Verklebens: ab 15°C Temperaturbereich:

> -30 °C bis +80 °C verklebt:

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany fon +49(0)2204.708 80 • fax +49(0)2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com











EcoEtched EasyRemove ASLAN ER 150



Verarbeitung

Die Folie ist trocken zu verkleben. Verklebung:

Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes

Die Folie ist bis zu 12 Monate nach Verklebung rückstandsfrei und an einem Stück

Lagerfähigkeit: Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der

> Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen

empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 09|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany fon +49 (0) 22 04.708 80 • fax +49 (0) 22 04.708 50 e-mail info@ASLAN-Schwarz.com









